



StrukturFarbe

Структурна фарба для внутрішніх та зовнішніх робіт Müller StrukturFarbe (Мюллер СтруктурФарбе)



Властивості:

- атмосферостійка
- відмінна адгезія до поверхні
- висока покривна здатність
- приховує дрібні недоліки поверхні
- легко наноситься та структурується

Опис:

Призначена для захисту від атмосферних впливів та надання спорудам декоративного виду, а також підкреслення їх виразної архітектурної форми.

Застосовується для зовнішніх та внутрішніх робіт по бетонних, цегляних, поштукатурених основах. Розмір найбільших часток фарби становить 0,8 мм.

Застосовується для внутрішніх та зовнішніх робіт в системах **Müller Therm Standart, Müller Therm Expert, Müller Therm Premium**.

Колір:

Білий.

Густина:

Приблизно 1,6 г/см³.

Витрати:

Приблизно 0,6–1,5 кг/м².

Розхід продукту залежить від основи та способу нанесення.

Ступінь блиску:

Матовий.

Склад:

Пігменти, наповнювачі, водна дисперсія акрилового кополімеру, добавки.

Пакування:

Пластикове відро 14 кг.

Висихання:

При температурі +20°C і відносній вологості повітря 65% поверхня висихає через 1 годину (на відлип).

Підготовка основи:

Поверхня основи повинна бути чистою, сухою, здатною до навантаження. Забруднення і речовини, що знижують адгезію, наприклад: опалубні оливи, залишки будівельних розчинів та інших матеріалів, а також пофарбовані покриття, що відшаровуються, потрібно видалити.

Незначні нерівності поверхні необхідно вирівняти за допомогою розчину **Müller K+A masse**.

Перед нанесенням **Müller StrukturFarbe** на поверхню наносять ґрунтувальну фарбу **Müller Putzgrund** (затоновану відповідно до фінішного покриття).

Виконання робіт:

Перед початком роботи матеріал слід ретельно перемішати.

Müller StrukturFarbe наносять на поверхню в один шар: розпилювачем для штукатурки, шпателем (надаючи покриттю необхідну товщину, потрібно один раз пригладити матеріал структурним валиком), валиком звичайним чи структурним (при наявності відповідних професійних навичок).

При фарбуванні поверхонь рекомендується звертати увагу на рівномірне нанесення і розподіл фарби по поверхні. Свіжі поверхні з полімерцементних, цементно-вапняних, гіпсових поверхонь фарбувати через 28 днів після нанесення.

Для збереження рівномірного кольору, фарбувальні роботи слід проводити без перерви, використовуючи метод «мокре по мокрому».

Наносити при нормальних температурно-кліматичних умовах (температура повітря від +10°C до +25°C, 65% вологість повітря).

Експлуатаційні властивості покриття набуває через 28 днів після нанесення.

Очищення інструментів:

Інструменти промити водою одразу після закінчення робіт.

Спеціальні вказівки:

Під час нанесення і висихання продукту температура навколишнього середовища та основи повинна бути не нижчою + 5°C та не вищою +30°C, відносна вологість повітря — не більше 80%.

При несприятливих умовах використовуйте відповідні засоби захисту (захист від дощу, сонця, вітру, при реставраційних роботах) під час нанесення та висихання покриття.

Не рекомендується виконання робіт при температурі більше +30°C, особливо з південної сторони фасаду під прямими сонячними променями, при сильному вітрі (в таких умовах слід використовувати захисну сітку).

Дотримуватися рекомендацій, які надає «Посібник з проектування та влаштування теплоізоляційних систем **Müller Therm Standart, Müller Therm Expert, Müller Therm Premium**». Виробник не несе відповідальності за неправильне використання продукту, а також його застосування в інших цілях і умовах, непередбачених технічним описом.

Примітка:

Під час процесу нанесення та висихання матеріалу слід подбати про належну вентиляцію. Тримати остерононь від продуктів харчування, напоїв та кормів для тварин. Зберігати подалі від дітей. При попаданні в очі відразу ретельно промити водою і звернутися до лікаря. При попаданні на шкіру відразу змити великою кількістю води з миючим засобом. Не допускати попадання в каналізацію, стічні води і в ґрунти. При попаданні всередину організму відразу звернутися до лікаря. Не вдихати туман при розпиленні. При шліфуванні не вдихати пил. Уникати потрапляння у водойми чи каналізаційні системи.

Наступні експлуатаційні роботи чи видалення шарів фарби методом шліфування, застосовуючи електрофен, а також інші методи видалення, призводять до виникнення шкідливого пилу та шкідливих випарів (роботи слід проводити лише на добре провітрюваних об'єктах, використовувати відповідні засоби захисту органів дихання).

Зберігання:

Зберігати в герметичних оригінальних упаковках при температурі від +5°C до +35°C. Термін придатності становить 18 місяців (при дотриманні умов зберігання, транспортування). Не допускати промерзання тари, не зберігати під прямим сонцем.

Утилізація:

Утилізацію необхідно проводити, дотримуючись відповідних законодавчих норм. Утилізувати тільки порожню упаковку. Порожню тару слід зберігати в спеціалізованих місцях для відходів.

Рідкі матеріали здавати на утилізацію як відходи фарб на водній основі, засохлі залишки — як засохлу фарбу.

Залишки фарби не зливати у стічні води як побутове сміття.

Дата виготовлення:

Вказана на упаковці.

Виробник:

61052 Харків, вул. Велика Панасівська, 67-А

Продавець:

ТОВ «Одат Україна»

79045 Львів, вул. Карла Мікльоша, 15/69

тел. +38 (093) 290 11 20

www.muller.in.ua